

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	72±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,45±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость.

Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ).

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%

Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Грунт PU-0.202	100	100
Отвердитель №034	50	70
Отвердитель №034 медленный	50	70
Разбавитель		Разбавитель для ПУ ЛКМ
Жизнеспособность композиции с отвердителем №034 при 20°C	1,5 часа	
Жизнеспособность композиции с отвердителем №034 медленный при 20°C	6 часов	
Теоретический расход	150-170 г/м ²	

Рекомендуемая шлифовальная бумага (сухое шлифование): P280

Для заключительной обработки P320

Способы нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-2,0
Количество слоев	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	5-10%*

Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	0-10%*

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка с отвердителем №034 при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	1,5 часа
До механического шлифования	1,5-2 часа

Последующие покрытия: полиуретановые и акриловые эмали и лаки

Сушка с отвердителем №034 медленный при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	1,5 часа
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	4-5 часов
До механического шлифования	6-7 часов

Сушка с отвердителем №034 медленный при 40°C

До ручного шлифования	40-50 минут
До механического шлифования	40-50 минут

Последующие покрытия: Акриловые эмали, Полиуретановые эмали.

Упаковка

Грунт PU-0.202	30 кг
Отвердитель №034	15 л
Отвердитель №034	25 л
Отвердитель №034 медленный	15 л
Отвердитель №034 медленный	25 л

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.202	12 месяцев
Отвердитель №034	6 месяцев
Отвердитель №034 медленный	6 месяцев